

**FARBE**

Hellgrau.

Produktbeschreibung

Die Klinker werden individuell in der unbesandete Form zur vollen Masse geformt, aus Ton alluvialer Herkunft aus einem Gebiet im Scheldebecken gepresst und in einem Tunnelofen bei einer Temperatur von etwa 1180°C gebrannt. Die Klinker haben auf der Schmalseite eine unbesandete Oberflächenstruktur. Die Form ist leicht unregelmäßig. Abschließend werden die Klinker bearbeitet, bis sie eine verwitterte Form erhalten haben, sodass die Klinkerfläche einen rustikalen, gealterten Eindruck vermittelt. Der Verblender wurde ein zweites Mal reduziert gebacken.

Verlegeart

Die Klinker werden hochkant verlegt.

TECHNISCHE MERKMALE

Die Pflasterung wird mit gebrannten Tonklinkern belgischen Ursprungs, Qualitätsklasse A, versehen mit dem Benor-Kennzeichen und dem CE-Kennzeichen ausgeführt.

CE-Kennzeichnung gemäß EN 1344: 2013 / AC: 2015

Abmessungen (L x B x H) : *212x51x104 mm aufanfrage für Projekte > 2000 m²
 Stückzahl / qm mit traditioneller Fuge : ca. 89

PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN GEMÄSS EN 1344: 2013 / AC: 2015

| Charakteristik | Klasse | Durchschnitt | Individuell |
|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Wasseraufnahme NBN EN 771 | Klasse W3 | max 3% | max 4% |
| Biegezugfestigkeit | Klasse T4 | min 80 N/mm | min 64 N/mm |
| Abriebwiderstand | Klasse A3 | Max 450 mm ³ | max 500 mm ³ |
| Frostwiderstandsfähigkeit | Klasse FP100 | Entspricht den Anforderungen | Entspricht den Anforderungen |
| Maßtoleranz | Klasse R1 | Max 0,4 √d | Max 0,6 √d |
| Rutschfestigkeit | Klasse U3 | >55 | |
| Säurebeständigkeit | Klasse C | < 7% | |

DecimA Olive

TONPFLASTERKLINKER

Produktfoto



VANDE MOORTEI
VERBLENDER · RIEMCHEN · PFLASTERKLINKE

HERKUNFT: VANDE MOORTEI NV | Scheldekant 5 | BE-9700 OUDENAARDE |
T +32 (0)55 33 55 66 | BTW BE 0432.038.790 | -info@vandemoortel.de